



La Habra


EXTERIOR STUCCO COLORS




X-12 CHABLIS (BASE 100)



X-16 SILVER GREY (BASE 200)




X-17 MISTY (BASE 200)




X-23 ASPEN (BASE 200)




X-24 SANTA FE (BASE 200)




X-25 SADDLEBACK (BASE 200)




X-28 MIRAGE (BASE 200)




X-34 SAN SIMEON (BASE 200)




X-40 DOVE GREY (BASE 200)




X-48 MEADOWBROOK (BASE 100)




X-50 CRYSTAL WHITE (BASE 100)



X-53 PURE IVORY (BASE 100)




X-55 FRENCH VANILLA (BASE 100)




X-71 MIAMI PEACH (BASE 100)




X-72 ADOBE (BASE 200)




X-73 EGG SHELL (BASE 100)




X-81 OATMEAL (BASE 200)



X-82 HACIENDA (BASE 200)



X-86 SANDSTONE (BASE 200)



X-97 PACIFIC SAND (BASE 200)



X-215 MESA VERDE (BASE 100)




X-278 TRABUCO (BASE 200)



X-434 FALLBROOK (BASE 200)



X-475 VIEJO (BASE 200)



X-504 BLUE GREY (BASE 200)



X-524 ALAMO (BASE 200)



X-580 SIERRA TAN (BASE 200)



X-696 SOUTHERN MOSS (BASE 200)



X-820 SILVERADO (BASE 200)



X-830 CLAY (BASE 200)

- These colors are intended to show the approximate color of 16/20 float finish stucco. (Colors will vary in other products).
- Application by machine spray or texturing will increase the depth of color.
- Variations in color due to weather, job conditions and method of application should be expected.
- For color verification, request an actual sample in the color and texture prior to ordering material.
- For darker colors, a maximum of four standard color packs may be added to one bag of tint base.

- Estos colores intentan mostrar el color aproximado del estuco de 16/20 con acabado de llana. (Los colores varían en otros productos).
- La aplicación mediante atomizador a máquina o el texturizado aumentarán la profundidad del color.
- Las condiciones climáticas o de trabajo y el método de aplicación producirán variaciones en el color.
- Para realizar una prueba de color, solicite una muestra con el color y la textura elegidos antes de encargar el material.
- Para obtener colores más oscuros se puede agregar hasta un máximo de 4 cajas de color por cada bolsa de tinte base.

At **LaHabra**, quality is part of everything we do. Since 1926 we have made it a cornerstone of our company.

Our products come from the best raw materials available.

Our manufacturing standards lead the industry. Our commitment to color quality and precision is unparalleled.

But even more important, we know our most valuable asset is our customer. We stand proudly behind the legendary **LaHabra** service: our hallmark for over 75 years.

En **LaHabra**, la calidad es parte de cada cosa que hacemos y, desde 1926, ha sido la piedra fundamental de nuestra compañía.

Nuestros productos están hechos con las mejores materias primas disponibles.

Nuestros estándares de fabricación son patrones de la industria. Nuestro compromiso con la calidad y la precisión del color es incomparable.

Pero por sobre todo, sabemos que nuestros clientes son nuestro bien más importante. Estamos orgullosos de brindar el servicio legendario de **LaHabra**: nuestro sello distintivo por más de 75 años.



LaHabra

Corporate Office

ParexLahabra, Inc.
4125 E. La Palma Ave., Suite 250
Anaheim, CA 92807
Telephone: 714-778-2266
Toll Free: 877-LHSTUCCO
Fax: 714-774-2079

Email: info@lahabrastucco.com
lahabrastucco.com



Exterior Stucco

- A. Use:** LaHabra Exterior color coat provides a lasting, durable color finish that can be applied to portland cement base coat by hand or machine application.
- B. Composition:** LaHabra Exterior Stucco is a mechanically blended compound of portland cement, hydrated lime, aggregates and proprietary ingredients, packed in multi-wall bags.
- C. Color:** 30 colors available in tint base and Color Pack or Premix. Special colors available upon request. LaHabra's Color Pack is specifically designed for use with LaHabra's tint base.
- D. Coverage:** Approximate coverage per 90 lb. bag: Float Finish 15-20 sq. yd.; Light Spanish texture or machine dash 10-15 sq. yd.
- E. Advantages:** Stucco provides long lasting, durable color finish that can be applied over a portland cement base coat.
 - Never needs to be painted
 - May be applied in a variety of textures and finishes
 - Economical to apply
 - Look fits different architectural styles
 - Better fire protection than wood based siding
 - Impervious to termites, rot and fungus
- F. Shelf life:** Six (6) months if kept in dry condition.

Packaging

Product is available in premix or tint base and packaged color, in 16/20 and 20/30 aggregates, packed in multi-wall bags.

Applying the Finish Coat

Condition of Surface:

1. Hand application over portland cement: Prior to application of exterior stucco finish, the base coat substrate shall be sprayed with clean water to control and equalize suction. For application over any surface other than a portland cement brown coat, contact LaHabra for proper preparation.
2. Machine application over portland cement: It is not necessary to dampen the base coat before application of exterior finish by machine.
3. Stucco should be applied in temperatures between 40° to 100° F (4.4° C to 37.8° C)

Mixing Instructions:

1. Using a mechanical plaster mixer, mix one (1) 90# bag of the appropriate stucco tint base with potable water to a thin consistency until it is smooth and free of lumps.
2. Add all cartons of color to be used for one batch and mix until color is evenly dispersed. (Approximately 1 to 2 minutes.)
3. Thin the mixture with water, then add remaining stucco tint base to correspond with the number of color cartons mixed in step 2.
4. For additional batches of the same material and color, thin the remaining mixture and repeat Steps 2 and 3.

Note: All cement/lime products should be mechanically mixed for a minimum of twenty (20) minutes after the last bag of stucco base is added, then stop mixing to allow for an initial set of the cement, then restart mixing for 5 minutes to temper the mix. Only add additional water necessary to bring the stucco to a workable consistency. Tempering will allow longer open time during the application of the stucco finish. Stucco with 20/30 aggregate is not designed for use as a smooth trowel finish. Santa Barbara Mission Finish is designed for use as a smooth trowel finish.

Application: Color coat shall be approximately 1/8" thick.

1. Hand application over a portland cement brown coat: Spread on even coat then rubber float (sand finish) or texture to desired finish.
2. Machine application: Spray first coat over the dry surface and cover base coat completely. After first coat has dried, spray second coat to the desired texture. During periods of high humidity it is recommended that one full day be allowed between coats.
3. During periods of hot or dry weather conditions, a light spray (mist) of clean water is recommended over the stucco finish. LaHabra Stucco color coat will normally dry and set the same day. Allow 28 days for curing
4. Color and performance may be affected by the addition of field additives and this use is not normally recommended.
5. Do not over-trowel smooth finishes. Excessive over-troweling can cause bubbles or air pockets, cracking or discoloration.

Estuco exterior

- A. Uso:** La capa de color para exteriores LaHabra proporciona un acabado color duradero que puede aplicarse a mano o con máquina sobre una capa base de cemento portland.
- B. Composición:** El estuco para exteriores LaHabra es un compuesto de cemento portland, cal, agregados e ingredientes registrados, mezclados mecánicamente y envasados en bolsas de paredes múltiples.
- C. Color:** 30 colores disponibles para tinte base y Paquete Color o Premezcla. Colores especiales disponibles por pedido. El Paquete Color de LaHabra está específicamente diseñado para ser utilizado con tinte base LaHabra.
- D. Cobertura:** Cobertura aproximada por bolsa de 90 lb: Acabado de llana: 15-20 yardas cuadradas; Textura española suave o acabado áspero con máquina 10-15 yardas cuadradas.
- E. Ventajas:** El estuco brinda un acabado de color, duradero y prolongado, que se puede aplicar sobre una capa base de cemento portland.
 - No necesita volverlo a pintar.
 - Se puede aplicar con diferentes texturas y acabados.
 - Económico.
 - Su aspecto se adapta a diferentes estilos arquitectónicos.
 - Ofrece mayor protección contra incendios que las paredes con base de madera.
 - Resistente a las termitas, la acción de los hongos y putrefacción.
- F. Durabilidad:** Seis (6) meses si se mantiene en condiciones secas.

Empaque

El producto está disponible en premezcla o tinte base y en paquete color, en agregados de 16/20 y 20/30, envasado en bolsas de paredes múltiples.

Cómo aplicar el acabado

Estado de la superficie:

1. Aplicación a mano sobre cemento portland: Antes de aplicar el acabado exterior de estuco, deberá rociar con agua limpia la capa tint base a fin de controlar y equilibrar los efectos de succión. Comuníquese con LaHabra si desea aplicarlo sobre otras superficies (distintas de la capa color marrón de cemento portland), ellos le informarán sobre las formas correctas de preparación.
2. Aplicación a máquina sobre cemento portland: No es necesario humedecer la capa base antes de aplicar el acabado exterior.
3. Se debe aplicar en temperaturas entre 40° to 100° F (4.4° C to 37.8° C)

Instrucciones para mezclar el producto:

1. Utilice una mezcladora de yeso mecánica. Mezcle una bolsa 40 de kg de tinte base de estuco con agua potable para lograr una consistencia liviana hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.
2. Incorpore todas las cajas de tinte que va a utilizar para un lote y mézclelas hasta obtener un color parejo. (Aproximadamente de uno a dos minutos).
3. Diluya la mezcla con agua. Luego, agregue la tinte base de estuco restante en proporción con la cantidad de cajas de tinte utilizadas en el paso 2.
4. Para cubrir otros lotes del mismo color y material, diluya la mezcla sobrante y repita los pasos 2 y 3.

Nota: Todos los productos de cemento/cal deberán mezclarse a máquina por lo menos durante veinte minutos después de que se haya agregado la última bolsa de tinte base de estuco. Luego deje de mezclar para permitir un fraguado inicial de cemento, y entonces vuelva a mezclar durante 5 minutos para templar la mezcla. Solamente agregue agua adicional para hacer que el estuco adquiera una consistencia con la que se pueda trabajar. El temple permitirá que el fraguado tarde más durante la aplicación del acabado de estuco. El estuco con agregado mediano (20/30) no está preparado para ser utilizado como acabado uniforme de llana. El producto Santa Barbara Mission Finish está preparado para ser utilizado como acabado uniforme de llana.

Aplicación: La capa de color deberá tener 3 mm de espesor.

1. Aplicación a mano sobre una capa marrón de cemento portland: Distribuya una capa uniforme. Luego, pase una llana de hule (para lograr un acabado liso) o de la textura que desea para su acabado.
2. Aplicación a máquina: Aplique la primera capa con un atomizador sobre una superficie seca, cubra la capa base completamente. Luego de que se haya secado la primera capa, rocíe la segunda capa para lograr la textura deseada. Durante los períodos de humedad, se recomienda que transcurra un día completo entre la aplicación de una capa y otra.
3. Durante períodos de mucho calor o clima seco, se recomienda rociar una capa ligera de agua limpia sobre el acabado de estuco. La capa de estuco LaHabra color, generalmente, se secará y estará lista el mismo día. Deje completar el proceso de secado durante 28 días.
4. Normalmente, no se recomienda el uso de aditivos ya que pueden modificar el color y rendimiento del producto.
5. No se exceda con la llana de hule sobre los acabados parejos. Puede causar burbujas o bolsas de aire, grietas o decoloración.